

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

: 03062863

PUBLICATION DATE

: 18-03-91

APPLICATION DATE

: 31-07-89

APPLICATION NUMBER

: 01199991

APPLICANT: MORI SADAYOSHI;

INVENTOR: EGUCHI TOYOKAZU;

INT.CL.

: C09D 11/00 C09D 11/00 C09D 11/00

TITLE

: AQUEOUS PIGMENT INK FOR WHITE BOARD

ABSTRACT : PURPOSE: To obtain the title ink providing clear holographs to a white material made of ceramic or plastic, erasable readily and completely by dried cloth, paper, felt, etc., after drying, comprising a colorant, binder, water and (thio)urea-based releasing agent.

> CONSTITUTION: The objective ink comprising a colorant, a binder (e.g. water-soluble resin having 1,000-30,000 molecular weight), a releasing agent and water wherein the

releasing agent is (thio)urea or a derivative thereof.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-62863

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月18日

C 09 D 11/00

PTE PTF PTG 7038-4 J 7038-4 J 7038-4 J

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

図発明の名称 白板用水性顔料インキ

②特 願 平1-199991

@出 願 平1(1989)7月31日

の発明者 江口 の出願人 森

豊和複良

兵庫県川西市小花2丁目23-2 富士色素株式会社内 兵庫県川西市小花2丁目23-2 冨士色素株式会社内

月 組 書

1. 発明の名称

白板用水性顔料インキ

2. 特許請求の範囲

必須成分として、着色剤、バインダー、剝離剤 および水から成り、剝離剤が尿素またはチオ尿素 あるいはそれらの誘導体であることを特徴とする 容易にかつ完全に拭き取る事が出来る白板用水性 顔料インキ

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、表面が非吸収性かつ平滑な白色基材 上で鮮明な筆跡を与え、しかも 不用になった後 に乾いた布、紙、フェルト等で、筆跡を容易にか つ完全に試き取ることが出来る白板用水性顔料イ ンキに関する。

(従来の技術)

従来のこの種のインキ組成は、溶媒として有機

溶剤、着色剤として染料あるいは顔料、バインダーとして各種天然及び合成の樹脂、剝離剤として高沸点液状物質から成るものがほとんどである。

しかし近年、有機溶剤による環境汚染が大きな問題として取り上げられており、有機溶剤を使用しない水性インキが切望されるようになり、既にサインペン、ボールペン等で水性のものが商品化されている。しかし白板用水性マーカーは、また商品化がされていない、その大きな原因は、白板を汚さずに完全に拭き取ることの出来るインキが出来なかったからである。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明によるインキは、着色剤、バインダー、 剝離剤および水から成り、上記剝離剤が尿業また はチオ尿素あるいはそれらの誘導体であることを 特徴とする、有機溶剤を使用せずに乾いた布や紙 等で容易にかつ完全に拭き取ることの出来る白板 用水性顔料インキを与えるものである。

【発明の構成】

---511--- (問題を解決するための手段)

本発明は着色剤、パインダー、制酸剤および水を必須成分とする白板用水性顔料インキに関するものであるが、本発明を特徴付ける制解剤としての尿素またはチオ尿素あるいはそれらの誘導体は吸湿性を有し、難跡を長期間放置し乾燥させた後でも、筆跡の強膜に水分が残存しやすく、強膜と白色基材の界面の微量の水分が剝離効果を持続させていると考えられる、

11、そして機械的エネルギーを受けても破壊しにくいものが望ましい、インキ中のバインダーの量はインキ100重量部あたり2~10重量部が望ましい。

本件インキの系は水であるが、インキの粘度及び表面張力の調整、バインダーの溶解性、難跡の乾燥速度調整、顔料の分散性などの向上のために水と相溶する若干の溶剤を使用しても差しつかえはない。

以下実施例を示し、本発明を説明するが、これだけに限定するものではない。

寧林例 1

3 4 重量% ジョンクリルー6 2 2 0 g

ж 10 g

カーボンブラック M A - 1 0 0 7 g

20重量%尿素水溶液 30g

3 3 g

を加えて、攪はん混合した後、濾過して 黒色インキを得た。

インキの貯蔵安定性を欠くことがあるが、尿素またはチオ尿素あるいはそれらの誘導体を使用すればそれらがインキのPHをアルカリ性に保ち続けてインキの貯蔵安定性に寄与していると考えられる

前記着色剤としては、有機顔料及び無機顔料の両者が使用出来る。

尚、後述のバインダーで上記願料を分散させて使用するが、その分散された願料の粒径は1 μm以下が望ましい、着色剤の量は、インキ1 0 0 重量部が望ましい。

前記パインダーは、水溶性倒脂及びエマルションが用いられる。両者に相溶性が認められる場合は、両者を混合併用してもさしつかえはない。水溶性倒脂は、分子量が1、000~30、000の範囲で、その樹脂の30重量%水溶液の粘度は100~10、000cps/25℃のものが望ましい。筆記に適したインキの粘度が2~10cps/25℃の明由による。

エマルションは粒子径が1μm以下、pH6~

実施例 2

35重量%SMA-1440H 20g

水 1 0 g

フジレッド 5 R 7 4 5 S 7 g

以上を分散機にかけた後、

20重量%チオ尿素水溶液 35g

水 28g

を加えて、赤色インキを得た。

実施例1及び実施例2で得られたインキをフェルトペンに充填し、白板上に筆記し、一昼夜放置する、放置後、乾いた布や紙で拭き取りテストをした、テストの結果は極めて良好であった。

し発明の効果」

以上の各成分から成る本発明のインキは、非吸収性かつ平滑な表面を有するセラミックス、プラスチックス製の白色基材に鮮明な筆跡を与え、乾燥後は乾いた布、紙、フェルト等で容易にかった発生に拭き取ることが出来た。本件インキは、有機溶剤を使用しない水性インキであるため、環境保全上、健康管理上など産業利用性が極めて大であ

ると考えられる。